

Наименование показателя	Показатели качества картона марки КС по ТУ 5441-027-00279611-2016													Методы контроля
	КС-100	КС-105	КС-110	КС-115	КС-120	КС-125	КС-135	КС-140	КС-150	КС-165	КС-175	КС-200	КС-250	
1. Масса картона площадью 1 м ² , гр.	97-103	102-108	107-113	112-118	117-123	121-129	131-139	136-144	146-154	160-170	170-180	194-206	250±12	ГОСТ 13199
2. Толщина, мм, не более	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21	0,23	0,24	0,27	0,30	0,31	0,36	0,38	ГОСТ 27015
3. Абсолютное сопротивление продавливанию, кПА, не менее	430	450	460	500	520	540	550	580	600	630	650	700	800	ГОСТ 13525.8
	450	470	500	550	560	570	580	610	650	670	690	760	850	
4. Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60) верхней стороны, г/м ² , не более	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	ГОСТ 12605
5. Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, не менее	110	115	120	140	150	160	170	180	200	220	240	270	330	ГОСТ 10711
	120	125	130	150	160	170	180	210	230	250	270	300	360	
6. Влажность, %	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	6-9	ГОСТ ISO 287-2014